

---

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«СОДРУЖЕСТВО БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ»**

---



|              |         |
|--------------|---------|
| СТАНДАРТ     | СТО СБО |
| ОБЩЕСТВЕННОЙ | 1.13 –  |
| ОРГАНИЗАЦИИ  | 2004    |

---

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА  
ТОРГОВЛИ  
БУМАГОЙ И КАРТОНОМ**

Москва  
НП «СБО»  
2004

## Предисловие

Настоящий стандарт устанавливает общие нормы и принципы торговли бумагой, картоном и другими материалами для печати на территории Российской Федерации. Стандарт адресован предприятиям полиграфической отрасли и специалистам, профессионально связанным по роду своей деятельности с покупкой материалов для печати.


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации без разрешения НП «Содружество Бумажных Оптовиков» (СБО).

СБО оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящий стандарт, с обязательным опубликованием, тиражированием этих изменений и уведомлением всех заинтересованных организаций и физических лиц.

## Сведения о стандарте

### РАЗРАБОТАН:

Некоммерческим партнерством  
«Содружество Бумажных Оптовиков»  
115280, Москва, ул. Мастеркова, 4.  
www.sbo-paper.ru; e-mail: sbo@doublev.ru  
т/ф: (095) 725-0888

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Редактор             | О.А. Широкова                                                                         |
| Технический редактор | С.В. Чурусов                                                                          |
| Корректор            | Л.Ф. Крылова                                                                          |
| Компьютерная верстка |  |

### ОДОБРЕН:

ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги»

### ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:

Решением общего собрания  
НП «Содружество Бумажных Оптовиков»  
Протокол №2 от 01.07.2004г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Предисловие                                                     | 3  |
| <b>ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>                                 |    |
| Статья 1. Область применения                                    | 5  |
| Статья 2. Термины и определения                                 | 5  |
| Статья 3. Предложения и соглашения                              | 7  |
| Статья 4. Поставка товара                                       | 8  |
| Статья 5. Передача рисков и прав собственности на товар         | 9  |
| Статья 6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности      | 9  |
| Статья 7. Оплата товара                                         | 10 |
| Статья 8. Прекращение действия договора                         | 10 |
| Статья 9. Претензии                                             | 11 |
| Статья 10. Оценка товара по массе (весу)                        | 14 |
| <b>ГЛАВА II. ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ</b>                         |    |
| Статья 11. Стандартное распределение измеренных значений        | 15 |
| Статья 12. Допускаемые отклонения по контрактному количеству    | 15 |
| Статья 13. Допускаемые отклонения на количество листов          | 18 |
| Статья 14. Допускаемые отклонения по массе грамм/м <sup>2</sup> | 18 |
| Статья 15. Допускаемые отклонения по толщине                    | 21 |
| Статья 16. Допускаемые отклонения на размеры                    | 21 |
| Статья 17. Прочие показатели                                    | 22 |
| Статья 18. Методы контроля и измерений                          | 23 |

## СТАНДАРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Введен в действие 01.07.2004г.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ БУМАГОЙ И КАРТОНОМ

### ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Область применения

- 1.1. Настоящий стандарт (далее – Правила) регламентирует взаимоотношения между Покупателем<sup>1</sup> и Продавцом<sup>2</sup> бумаги, картона и других материалов для печати (далее – товара).
- 1.2. Все коммерческие предложения Продавца и поставки им товара осуществляются в соответствии с настоящими Правилами.
- 1.3. Покупатель, заключая договор с Продавцом и/или оплачивая товар, соглашается с положениями настоящих Правил и их применением.

#### Статья 2. Термины и определения

- В настоящих Правилах приведены следующие термины с соответствующими определениями:
- 2.1 **рулонная (ролевая) бумага (картон):** Бумага (картон), выпускаемая в рулонах (ролях).
  - 2.2 **ширина рулона бумаги (картона):** Определяется по ширине листа или ленты, отобранных от полотна рулона.

<sup>1</sup> Покупатель – любое юридическое или физическое лицо, осуществляющее покупку бумаги, картона или других материалов для печати.

<sup>2</sup> Продавец – предприятие любой формы собственности, действующее на территории Российской Федерации, входящее в состав Содружества Бумажных Оптовиков, или не входящее в Содружество, но признающее действие настоящих Правил.

- 2.3 **диаметр рулона бумаги (картона):** Определяется диаметром намотки полотна на внутреннюю втулку.
- 2.4 **лист бумаги (картона):** Часть полотна бумаги (картона) прямоугольной формы.
- 2.5 **листовая бумага (картон):** Бумага (картон), выпускаемая в листах определенного формата.
- 2.6 **формат (размер) листа бумаги (картона):** Определяют двумя показателями - шириной и длиной, выраженными в сантиметрах или миллиметрах. Обозначается и записывается как совокупность этих показателей. Например: «70 x 100». Меньший размер (ширина) указывают первым. Второй размер (длина), как правило, соответствует стороне с машинным направлением волокон бумаги (картона)<sup>3</sup>.
- 2.7 **стандартный формат листа бумаги (картона):** Формат листа, установленный стандартами на промышленное изготовление бумаги (картона).
- 2.8 **масса бумаги (картона) грамм/м<sup>2</sup>:** Масса листа площадью 1 м<sup>2</sup>, выраженная в граммах.
- 2.9 **толщина бумаги (картона):** Размер бумаги (картона) в поперечнике. Измеряется и записывается в миллиметрах или микронах.
- 2.10 **косина листа:** Показатель, характеризующий отклонение формы листа бумаги (картона) от прямоугольной.
- 2.11 **пачка бумаги:** Первичная упаковочная единица листовых бумаг, принятая Производителем.
- 2.12 **паллета бумаги:** Транспортная упаковочная единица листовых бумаг.
- 2.13 **верхняя (лицевая) сторона бумаги (картона):** Сторона, противоположная сеточной стороне бумаги (картона).
- 2.14 **сеточная (оборотная) сторона бумаги (картона):** Сторона бумаги (картона), соприкасающаяся в процессе изготовления с сеткой бумагоделательной (картоноделательной) машины.
- 2.15 **машинное (продольное) направление волокон бумаги (картона):** Направление волокон полотна бумаги (картона), соответствующее направлению движения сетки на бумагоделательной (картоноделательной) машине. Машинное (продольное) направление волокон

3 Однако в отношении упаковочного и графического картона меньший размер указывается первым для картона с длинноволокнистым строением, а больший размер – для картона с коротковолокнистым строением.

- совпадает с направлением отлива потока целлюлозной массы, поступающей на сетку бумагоделательной (картоноделательной) машины.
- 2.16 **поперечное направление волокон бумаги (картона):** Направление волокон полотна бумаги (картона), перпендикулярное машинному направлению.
- 2.17 **бумага продольной резки<sup>4</sup>:** Листовая бумага, у которой машинное направление волокон совпадает с длинной стороной листа.
- 2.18 **бумага поперечной резки<sup>5</sup>:** Листовая бумага, у которой машинное направление волокон совпадает с короткой стороной листа.

### Статья 3. Предложения и соглашения

- 3.1 Все коммерческие предложения, сделанные Продавцом Покупателю, свободны от обязательств, если они не согласованы в письменной форме (п. 4.1).
- 3.2 **Заказ Покупателя на поставку товара должен содержать в полном объеме и в виде, не допускающем двойного толкования, следующие сведения:**
- 3.2.1 наименование и технические характеристики товара (масса грамм/м<sup>2</sup> или толщина, формат и др.);
- 3.2.2 количество;
- 3.2.3 срок поставки;
- 3.2.4 место назначения;
- 3.2.5 способ доставки;
- 3.2.6 согласованную цену;
- 3.2.7 форму и срок оплаты.
- 3.3 **Дополнительные характеристики**
- 3.3.1 **Для рулонов:**
- ширина;
  - диаметр;
  - внутренний диаметр втулки;
  - максимальная масса (вес) рулона;
  - способ намотки полотна на втулку (верхней или сеточной стороной наружу или вовнутрь рулона).

4 Обозначается по-английски «long grain» или LG; по-немецки «schmalbahn» или SB.

5 Обозначается по-английски «short grain» или SG; по-немецки «breitbahn» или BB.

**3.3.2 Для листов:**

- указание на направление отлива волокон бумаги при резке: продольное или поперечное<sup>6</sup>;
- требования к упаковке.

3.4 Если Покупатель не указал какой-либо из параметров, перечисленных в п. 3.3, Продавец при осуществлении поставки товара вправе определить их самостоятельно, а Покупатель обязан принять и оплатить такую поставку.

**Статья 4. Поставка товара**

4.1 **Все поставки товара осуществляются на основании письменной заявки (заказа), заполненной в соответствии со Статьей 3 настоящих Правил и подписанной лицом, имеющим надлежащие полномочия действовать от имени Покупателя.**

4.2 Если Продавец по договоренности с Покупателем берет на себя услуги по погрузке, транспортировке, разгрузке, страхованию и другие услуги, связанные с поставкой товара, без предварительного письменного согласования цен на такие услуги, он имеет право взыскать стоимость этих услуг с Покупателя на основании их истинной стоимости и/или стандартных расценок Продавца.

4.3 Под сроком поставки товара понимается согласованный сторонами период времени, в течение которого Продавец обязан передать товар Покупателю.

4.4 Продавец вправе осуществить досрочную поставку товара с предварительным уведомлением Покупателя в разумный срок, достаточный для подготовки последнего к приемке досрочно поставленного товара.

4.5 Поставка товара считается осуществленной в один из следующих моментов в соответствии с условиями поставки:

4.5.1 в момент передачи товара перевозчику, нанятому Покупателем, если договором не предусмотрена обязанность Продавца по доставке товара;

4.5.2 в момент вручения товара Покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность Продавца по доставке товара;

4.5.3 в момент предоставления товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным

<sup>6</sup> См. п.п. 2.17 и 2.18 настоящих Правил.

в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и Покупатель уведомлен о готовности товара к передаче (выборка товара).

4.6 В последнем случае (п. 4.5.3) Покупатель обязан принять и вывезти товар в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления о готовности товара к передаче. При невыполнении этой обязанности Покупателем Продавец вправе взыскать с Покупателя плату за хранение товара.

4.7 Если Покупатель не принимает товар, поставленный в соответствии с условиями договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты поставленного товара.

**Статья 5. Передача рисков и прав собственности на товар**

5.1 Риск случайной гибели или случайного повреждения товара и право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента исполнения Продавцом обязательств по поставке товара (п. 4.5).

5.2 С момента перехода права собственности на товар и до момента полной его оплаты Покупателем, товар признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара.

5.3 Покупатель имеет право перерабатывать и/или продавать товар до полной его оплаты. При этом, с момента перехода на Покупателя риска случайной гибели или случайного повреждения товара (п. 5.1), Покупатель за свой счет обеспечивает страхование товара. В случае наложения ареста на товар, находящийся в залоге у Продавца, Покупатель должен незамедлительно информировать об этом Продавца.

**Статья 6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности**

6.1 Обстоятельствами, освобождающими стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, признаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как стихийные бедствия, война и военные действия, стихийные забастовки, вступление в силу законов и подзаконных актов, делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств сторонами. Дополнительно к указанным обстоятельствам Продавец освобождается от ответственности в случае существенных изменений и нарушений работы Производителя товара, если докажет, что принял все меры, какие могли от него потребоваться при таких условиях по характеру обязательств и условиям оборота для предотвращения нарушения своих обязательств перед Покупателем.

- 6.2 Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств.
- 6.3 Если Продавец не имеет возможности исполнить свои обязательства по поставке товара полностью или частично вследствие действия указанных в п. 6.1 обстоятельств в течение двух недель после их наступления, стороны освобождаются от исполнения взаимных обязательств полностью или в соответствующей части.

### Статья 7. Оплата товара

- 7.1 Если стороны не достигли иной договоренности в письменной форме, местом платежа является место нахождения Продавца.
- 7.2 Расчеты между Продавцом и Покупателем производятся в безналичной и наличной форме. Форма расчетов определяется договором между сторонами.
- 7.3 Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца или внесения денежных средств в кассу Продавца.
- 7.4 При нарушении сроков оплаты товара Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% за каждый просроченный день оплаты. Последующие платежи, поступающие от Покупателя, погашают в первую очередь начисленную сумму неустойки, если иное не предусмотрено договором.

### Статья 8. Прекращение действия договора

- 8.1 Договор может быть прекращен в любое время по соглашению сторон.
- 8.2 Односторонний отказ от исполнения договора, полный или частичный, допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон.
- 8.3 Нарушение договора Продавцом предполагается существенным в случаях поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, и неоднократного нарушения сроков поставки товара.
- 8.4 Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товара и неоднократной невыборки товара.

- 8.5 Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления от другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора.

### Статья 9. Претензии

- 9.1 Продавец несет ответственность за количество и качество поставляемого товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, заявленным Производителем. На товар, подлежащий обязательной сертификации, Продавцом предоставляется гигиенический сертификат и сертификат соответствия.
- 9.2 При отсутствии специальных договорных условий о качестве товара Продавец обязан передать Покупателю товар, соответствующий техническим характеристикам, заявленным Производителем, и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
- 9.3 Продавец отвечает за недостатки товара по количеству и качеству, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли до момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи товара от Продавца к Покупателю (п. 5.1) или по причинам, возникшим до этого момента.
- 9.4 При наличии обоснованных претензий по количеству и качеству товара Покупатель имеет право по своему выбору потребовать от Продавца допоставки недостающего количества, соразмерного уменьшения покупной цены товара либо возмещения своих расходов на устранение этих недостатков.
- В случае существенных нарушений требований по качеству товара (поставка некачественного товара с неустранимыми недостатками, с недостатками, выявляющимися неоднократно и т.п.) Покупатель имеет право отказаться от исполнения договорных обязательств и потребовать от Продавца возврата уплаченной за товар денежной суммы, возвратив товар Продавцу в заводской или аналогичной упаковке с сохранением маркировки, или потребовать от Продавца замены некачественного товара.
- 9.5 Заказ Покупателя на поставку товара и отметка в накладной при передаче товара подразумевают, что Покупатель имеет представление о назначении товара. Технические характеристики товара, заявленные Производителем, предоставляются Продавцом по требованию Покупателя.
- 9.6 Претензии по качеству товара рассматриваются Продавцом при соблюдении Покупателем следующих условий:

- 9.6.1 в случае обнаружения недостатков товара по количеству и качеству, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре (внешние недостатки), претензия должна быть заявлена Покупателем в течение пяти рабочих дней с момента поставки товара;
- 9.6.2 в случае обнаружения скрытых недостатков товара (брака), которые могут быть выявлены только в процессе переработки или специального исследования, претензия должна быть заявлена Покупателем в течение трех месяцев с момента поставки товара;
- 9.6.3 Покупатель обязан надлежащим образом уведомить Продавца об обнаружении недостатков товара.  
Под надлежащим уведомлением Продавца подразумевается письменная претензия Покупателя с приложением подтверждающих документов и материалов, перечисленных в п.п. 9.7 и 9.8 настоящих Правил. В претензии должно содержаться указание на выбранный Покупателем способ компенсации согласно п. 9.4.
- 9.7. Подтверждающим документом в отношении недостатков количества и качества товара, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре в процессе приемки, является надлежащим образом оформленная накладная с указанием выявленных недостатков.
- 9.8. Подтверждающими документами и материалами в отношении скрытых недостатков товара (брака) являются:
- 9.8.1 акт, отражающий недостатки, с указанием наименования полученного товара, номера и даты отгрузочных документов. Акт подписывается уполномоченным представителем Покупателя;
- 9.8.2 ярлык (этикетка) с упаковки с указанием номера партии;
- 9.8.3 образцы материала: 4 - 5 запечатанных (если производилась печать) и незапечатанных (исходного формата) листов из каждой упаковочной единицы (пачки, паллеты, рулона);
- 9.8.4 описание типа печатной машины, печатной краски, увлажняющего раствора и порядок наложения красок;
- 9.8.5 при пылении и отложениях – оттиски на клейкую ленту с резинового полотна и с края (среза) стопы бумаги;
- 9.8.6 сведения о климатических условиях на складе и в типографии, а также сведения о влажности воздуха в стопе бумаги;
- 9.8.7 повреждения печатной формы или резинотканевого полотна из-за недостатков материала (товара) должны быть подтверждены дефектной ведомостью.

- 9.9. Покупатель имеет право потребовать выезда на место уполномоченного представителя Продавца, а Продавец обязан направить своего представителя в следующих случаях:
- 9.9.1 по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области – при сумме претензии, превышающей рублевый эквивалент 1000 долларов США;
- 9.9.2 по России и странам СНГ – при сумме претензии, превышающей рублевый эквивалент 5000 долларов США.
- 9.10. Весь товар, на который была выставлена претензия, и сопроводительные документы должны быть сохранены Покупателем до установления факта и причин брака.
- 9.11. При наличии спора о факте и причинах брака проводится технологическая экспертиза с участием или силами специализированной организации.
- 9.12. Если в результате экспертизы будет установлено, что брак вызван причинами, которые существовали в товаре до его передачи Покупателю, Продавец обязан возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы.
- 9.13. По согласованию сторон товар может быть заменен до получения результатов экспертизы при условии заключения дополнительного соглашения, в котором предусматривается обязанность Покупателя оплатить стоимость всего проданного товара и возместить все расходы Продавца в случае, если экспертизой будет доказано отсутствие ответственности Продавца или Производителя за недостатки товара.
- 9.14. Продавец несет ответственность за повреждения товара, вызванные его транспортировкой, если по условиям поставки риск случайной гибели или повреждения товара переходит с Продавца на Покупателя с момента доставки товара Покупателю либо если доставка осуществлялась транспортом Продавца. В остальных случаях ответственность за повреждения, связанные с перевозкой товара, несет перевозчик. Продавец обязан обеспечить надлежащую упаковку товара, предусмотренную для такого рода материала.
- 9.15. Продавец вправе отказаться от удовлетворения претензий Покупателя по количеству и качеству товара в следующих случаях:
- 9.15.1 при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность претензии, а также при несоблюдении сроков, установленных для предъявления претензий по количеству и качеству товара;

- 9.15.2 если товар, в отношении которого предъявляются претензии по качеству, переработан или любым образом использован, либо продан Покупателем без разрешения Продавца;
- 9.15.3 если отклонения количества и качества товара не превышают допустимых отклонений, установленных настоящими Правилами<sup>7</sup>. Основанием для предъявления претензии является превышение норм показателей, заявленных Производителем в технических характеристиках на товар, а также допустимых отклонений, установленных настоящими Правилами;
- 9.15.4 в случае если бумага, поставляемая в рулонах, была порезана на листы, а также в случае, если бумага до печати (при хранении или транспортировке) была скручена Покупателем в рулоны;
- 9.15.5 если в процессе хранения или переработки бумаги нарушены климатические условия (температура воздуха от 20°C до 23°C, влажность от 50% до 55%);
- 9.15.6 если Покупателем приобретен уцененный товар.
- 9.16 Сроки удовлетворения претензий по количеству и качеству товара определяются соглашением сторон.

## Статья 10. Оценка товара по массе (весу)

- 10.1 **Бумага и картон в рулонах**  
Все рулоны оцениваются на основании веса брутто, который включает бумагу (картон), упаковочный материал, втулку и страховочные приспособления, но не включает паллеты.
- 10.2 **Бумага и картон в листах без пересчета**  
Бумага и картон, поставляемые на паллетах, оцениваются в соответствии с весом брутто, включающим бумагу (картон), бумажную упаковку, но не включающим паллеты.
- 10.3 **Бумага и картон в листах с пересчетом**  
При покупке точного количества листов для оценки вычисляется их общий номинальный вес. Такой вес равен условному весу одного листа на основании заявленной Производителем массы бумаги грамм/м<sup>2</sup> и ее формата, умноженному на общее количество листов.
- 10.4 Бумага и картон, цена которых фиксируется в прайс-листе Продавца за 1 лист, оцениваются в соответствии с количеством листов.

<sup>7</sup> См. Главу II настоящих Правил.

- 10.5 В случае недовеса или перевеса товара действительный вес исчисляется с учетом допускаемых отклонений, установленных настоящими Правилами.

## ГЛАВА II. ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

### Статья 11. Стандартное распределение измеренных значений

Допускаемые отклонения, установленные настоящими Правилами, считаются соблюденными, если 95% измеренных значений находятся в пределах предусмотренных величин.

Вместе с тем в отношении 4,5% измеренных значений не разрешаются отклонения, в 1,5 раза превышающие величину допускаемого отклонения.

Не более 0,5% от общего количества измерений может превышать предельно допускаемую величину отклонений в 1,5 раза<sup>8</sup>.

### Статья 12. Допускаемые отклонения по контрактному количеству

Точную разницу между количеством заказанного Покупателем и фактически поставляемого Продавцом и оплачиваемого Покупателем товара, с тем же сроком поставки и техническими характеристиками, Продавцу следует выяснить у Производителя в момент согласования заказа, перед доставкой заказа или его части<sup>9</sup>.

Допускаемые отклонения по отношению к поставляемому количеству таковы:

#### 12.1 Бумага и картон в листах

<sup>8</sup> Например, для обработанного листа длиной 1 м Статьей 16 настоящих Правил предусматривается допускаемое отклонение по ширине и длине  $\pm 2$  мм. Допуск считается соблюденным, если:

- по крайней мере, 95% измеренных значений находятся в пределах  $\pm 2$  мм;
- не более 4,5% измеренных значений превышают  $1 \text{ м} \pm 2 \text{ мм}$ , но находятся в пределах  $1 \text{ м} \pm 3 \text{ мм}$  (полтора допуска);
- не более 0,5% измеренных значений превышают  $1 \text{ м} \pm 3 \text{ мм}$ .

<sup>9</sup> Например, Покупатель заказал 10 тонн бумаги. Вероятность того, что изготовленное фабрикой количество будет точно соответствовать этой цифре ничтожно мала - оно будет чуть больше или меньше этой величины. При этом, Покупатель оплачивает точное количество изготовленного и поставленного материала, например, 9,5 или 10,5 тонн. Для Покупателя важно знать этот допуск для того, чтобы определить, достаточно ли будет поставленного количества бумаги для печати тиража или, с другой стороны, не превысит ли сумма оплаты за поставленную бумагу той суммы, которая была заложена при калькуляции заказа.



12.1.1 Печатные бумага и картон с обычными стандартными свойствами<sup>10</sup>:

| КОНТРАКТНОЕ КОЛИЧЕСТВО, ТОНН                                                                                     | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЗАКАЗЕ* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| более 20<br>от 10 до 20 включительно<br>от 5 до 9 включительно<br>от 3 до 4 включительно<br>менее 3              | ± 2,5%, но не более 1 тонны<br>± 4%<br>± 6%<br>± 8%<br>± 20%   |
| *В случае, если отклонения разрешены только в одну сторону, величины допусков, указанные в таблице, удваиваются. |                                                                |

## 12.1.2 Печатные бумага и картон с обычными стандартными свойствами, но нестандартного формата:

| КОНТРАКТНОЕ КОЛИЧЕСТВО, ТОНН                                                                                                                                  | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЗАКАЗЕ*                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| более 100<br>от 50 до 100 включительно<br>от 20 до 49 включительно<br>от 10 до 19 включительно<br>от 5 до 9 включительно<br>от 3 до 4 включительно<br>менее 3 | по предварительному соглашению<br>± 4%<br>± 6%<br>± 8%<br>± 10%<br>± 15%<br>± 20% |
| *В случае, если отклонения разрешены только в одну сторону, величины допусков, указанные в таблице, удваиваются.                                              |                                                                                   |

## 12.1.3 Специальные, нестандартные виды печатных бумаг со свойствами, отличными от указанных в пунктах 12.1.1 и 12.1.2: Для этих видов бумаг допуски не могут быть меньше указанных в п. 12.1.2.

12.2 **Бумаги, используемые для гофрокартонной промышленности<sup>11</sup>; оберточная, крепированная и другие технические сорта бумаг:**

| КОНТРАКТНОЕ КОЛИЧЕСТВО, ТОНН                                                                                                                                                 | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЗАКАЗЕ*                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| более 100<br>от 50 до 100 включительно<br>от 20 до 49 включительно<br>от 10 до 19 включительно<br>от 5 до 9 включительно<br>от 3 до 4 включительно<br>от 1 до 2 включительно | по предварительному соглашению<br>± 4%<br>± 6%<br>± 8%<br>± 10%<br>± 15%<br>± 20% |
| *В случае, если отклонения разрешены только в одну сторону, величины допусков, указанные в таблице, удваиваются.                                                             |                                                                                   |

12.3 **Чистоцеллюлозный<sup>12</sup> графический картон:**

| КОНТРАКТНОЕ КОЛИЧЕСТВО, ТОНН                                                                                                                       | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЗАКАЗЕ*             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| более 100<br>от 50 до 100 включительно<br>от 20 до 49 включительно<br>от 10 до 19 включительно<br>от 5 до 9 включительно<br>от 3 до 4 включительно | по предварительному соглашению<br>± 5%<br>± 10%<br>± 12%<br>± 15%<br>± 20% |
| *В случае, если отклонения разрешены только в одну сторону, величины допусков, указанные в таблице, удваиваются.                                   |                                                                            |

12.4 **Упаковочный картон:**

| КОНТРАКТНОЕ КОЛИЧЕСТВО, ТОНН                                                                                                        | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЗАКАЗЕ*                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| более 100<br>от 50 до 100 включительно<br>от 20 до 49 включительно<br>от 10 до 19 включительно<br>от 5 до 9 включительно<br>менее 5 | по предварительному соглашению<br>± 5%<br>± 10%<br>± 12%<br>± 15%<br>по согласованию, но больше величины допуска, указанного для количества от 5 до 9 тонн включительно |
| *В случае, если отклонения разрешены только в одну сторону, величины допусков, указанные в таблице, удваиваются.                    |                                                                                                                                                                         |

## 12.5 Если позволяют технические характеристики и тип заказанной бумаги или картона, небольшие допуски могут быть оговорены отдельно.

12.6 **Бумага и картон в рулонах**

В этом случае не могут быть установлены единые количественные допуски, что обусловлено разными размерами рулонов. Таким образом, Продавец и Покупатель должны согласовать специальные допуски. Если стороны не могут достичь соглашения:

- для бумаги и картона с обычными стандартными свойствами применяются допуски, указанные в п. 12.1.1;
- для технических сортов бумаг – допуски, указанные в п. 12.2;
- для чистоцеллюлозного графического картона применяются допуски, указанные в п. 12.3;
- для упаковочного картона - допуски, указанные в п. 12.4.

<sup>10</sup> Под обычными стандартными свойствами следует понимать те свойства, в соответствии с которыми тип, масса грамм/м<sup>2</sup> и формат продукции (товара) заявлены в технических характеристиках, прайс-листах, каталогах и других справочных материалах Производителя.

<sup>11</sup> Такие, как тест-лайнер, гофрированная и серая бумага.

<sup>12</sup> Чистоцеллюлозная бумага или картон может содержать до 10% древесных волокон.

**Статья 13. Допускаемые отклонения на количество листов****13.1 Количество листов в одной партии товара**

При выписке счета на количество листов производится их оценка по массе (весу) в соответствии со статьей 10 настоящих Правил. Допускаемое отклонение от декларируемого количества поставленных листов составляет  $\pm 5\%$ .

**13.2 Количество листов в одной упаковочной единице**

Разница между указанным на упаковке и фактическим количеством листов в упаковке может составлять  $\pm 5\%$  для одной паллеты.

При поставке упаковочной единицы в объеме меньше одной паллеты разница между указанным и фактическим количеством листов может составлять  $\pm 7\%$ .

**Статья 14. Допускаемые отклонения по массе грамм/м<sup>2</sup>****14.1 Разница между величиной массы грамм/м<sup>2</sup> заказанного и фактически поставленного товара в листах или в рулонах не может превышать следующих значений:**

14.1.1 Для немелованных печатных, писчих, оберточных и технических бумаг и бумаг, используемых в гофрокартонной промышленности:

| ЗАКАЗАННАЯ ВЕЛИЧИНА, ГРАММ/М <sup>2</sup>                                                                                                         | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКС. ИЛИ МИН. ВЕЛИЧИНЫ МАССЫ ГРАММ/М <sup>2</sup> В ЗАКАЗЕ* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| до 32 включительно                                                                                                                                | $\pm 2,5$ грамм/м <sup>2</sup>                                            |
| от 33 до 39 включительно                                                                                                                          | $\pm 8\%$                                                                 |
| от 40 до 59 включительно                                                                                                                          | $\pm 6\%$                                                                 |
| от 60 до 179 включительно                                                                                                                         | $\pm 5\%$                                                                 |
| от 180 до 224 включительно                                                                                                                        | $\pm 6\%$                                                                 |
| 225 и более                                                                                                                                       | $\pm 7\%$                                                                 |
| *Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м <sup>2</sup> , указанные допуски удваиваются <sup>13</sup> . |                                                                           |

<sup>13</sup> Здесь и далее по тексту. Так как в этих случаях приходится жестко фиксировать максимальное или минимальное значение размера, то на практике это означает, что в ту или иную сторону будет смещено "опорное" значение. Например, при указанном размере массы 1 м<sup>2</sup> 115 грамм/м<sup>2</sup> и допуске  $\pm 5\%$  реальная величина может составлять от 109 до 120 грамм/м<sup>2</sup>, а опорным значением является цифра 115. В случае, если необходимо получить значение размера 1 м<sup>2</sup> не превышающее 115 грамм/м<sup>2</sup> (при том же допуске), опорным значением становится цифра 109, а реальная масса 1 м<sup>2</sup> может колебаться в пределах от 104 до 115 грамм/м<sup>2</sup>.

14.1.2 Для мелованных печатных, писчих и оберточных бумаг:

| ЗАКАЗАННАЯ ВЕЛИЧИНА, ГРАММ/М <sup>2</sup>                                                                                          | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКС. ИЛИ МИН. ВЕЛИЧИНЫ МАССЫ ГРАММ/М <sup>2</sup> В ЗАКАЗЕ* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| до 32 включительно                                                                                                                 | $\pm 3,5$ грамм/м <sup>2</sup>                                            |
| от 33 до 39 включительно                                                                                                           | $\pm 10\%$                                                                |
| от 40 до 59 включительно                                                                                                           | $\pm 8\%$                                                                 |
| от 60 до 179 включительно                                                                                                          | $\pm 7\%$                                                                 |
| от 180 до 224 включительно                                                                                                         | $\pm 8\%$                                                                 |
| 225 и более                                                                                                                        | $\pm 9\%$                                                                 |
| *Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м <sup>2</sup> , указанные допуски удваиваются. |                                                                           |

14.1.3 Для специальных, тонких видов печатных мелованных или немелованных бумаг и крепированной бумаги\*:

14.1.3.1 Для немелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.1.1 + 1 ед.;

14.1.3.2 Для мелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.1.2 + 1 ед.

\*Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м<sup>2</sup>, указанные допуски удваиваются.

**14.2 Допускаемые отклонения по массе грамм/м<sup>2</sup> в пределах одной поставки:**

Разница между средними величинами массы грамм/м<sup>2</sup> заказанного и фактически поставленного товара не может превышать следующих значений:

**14.2.1 Для бумаги**

14.2.1.1 Для немелованных печатных, писчих, оберточных и технических бумаг:

| ЗАКАЗАННАЯ ВЕЛИЧИНА, ГРАММ/М <sup>2</sup> | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКС. ИЛИ МИН. ВЕЛИЧИНЫ МАССЫ ГРАММ/М <sup>2</sup> В ЗАКАЗЕ* |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| до 32 включительно                        | $\pm 2,5$ грамм/м <sup>2</sup>                                            |
| от 33 до 39 включительно                  | $\pm 8\%$                                                                 |
| от 40 до 59 включительно                  | $\pm 6\%$                                                                 |
| от 60 до 179 включительно                 | $\pm 5\%$                                                                 |
| от 180 до 224 включительно                | $\pm 6\%$                                                                 |
| 225 и более                               | $\pm 7\%$                                                                 |

\*Если поставлено менее трех тонн бумаги, указанные допуски следует увеличить на одну единицу. Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м<sup>2</sup>, указанные допуски удваиваются.

14.2.1.2 Для мелованных печатных, писчих и оберточных бумаг:

| ЗАКАЗАННАЯ ВЕЛИЧИНА, ГРАММ/М <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКС. ИЛИ МИН. ВЕЛИЧИНЫ МАССЫ ГРАММ/М <sup>2</sup> В ЗАКАЗЕ* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| до 32 включительно                                                                                                                                                                                                                  | ± 4,5 г/м <sup>2</sup>                                                    |
| от 33 до 39 включительно                                                                                                                                                                                                            | ± 10%                                                                     |
| от 40 до 59 включительно                                                                                                                                                                                                            | ± 8%                                                                      |
| от 60 до 179 включительно                                                                                                                                                                                                           | ± 7%                                                                      |
| от 180 до 224 включительно                                                                                                                                                                                                          | ± 8%                                                                      |
| 225 и более                                                                                                                                                                                                                         | ± 9%                                                                      |
| *Если поставлено менее трех тонн бумаги, вышеуказанные допуски следует увеличить на одну единицу. Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м <sup>2</sup> , указанные допуски удваиваются. |                                                                           |

14.2.1.3 Для бумаг, используемых в гофрокартонной промышленности:

| ЗАКАЗАННАЯ ВЕЛИЧИНА, ГРАММ/М <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКС. ИЛИ МИН. ВЕЛИЧИНЫ МАССЫ ГРАММ/М <sup>2</sup> В ЗАКАЗЕ* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| от 80 до 179                                                                                                                                                                                                                        | ± 5%                                                                      |
| от 180 до 224 включительно                                                                                                                                                                                                          | ± 6%                                                                      |
| 225 и более                                                                                                                                                                                                                         | ± 7%                                                                      |
| *Если поставлено менее трех тонн бумаги, вышеуказанные допуски следует увеличить на одну единицу. Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м <sup>2</sup> , указанные допуски удваиваются. |                                                                           |

14.2.1.4 Для специальных, тонких видов печатных мелованных или немелованных бумаг:

14.2.1.4.1 Для немелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.2.1.1 + 1 ед.;

14.2.1.4.2 Для мелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.2.1.2 + 1 ед.

14.2.1.5 Для крепированной бумаги: ±10%.

## 14.2.2 Для картона

14.2.2.1 Чистоцеллюлозный графический картон, упаковочный картон:

| ЗАКАЗАННАЯ ВЕЛИЧИНА, ГРАММ/М <sup>2</sup>                                                                                          | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКС. ИЛИ МИН. ВЕЛИЧИНЫ МАССЫ ГРАММ/М <sup>2</sup> В ЗАКАЗЕ* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| от 180 до 249 включительно                                                                                                         | ± 6%                                                                      |
| от 250 до 449 включительно                                                                                                         | ± 5%                                                                      |
| 500 и более                                                                                                                        | ± 8%                                                                      |
| *Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м <sup>2</sup> , указанные допуски удваиваются. |                                                                           |

14.2.2.2 Переплетный картон, прочие многослойные и/или склеенные сорта картона:

| ЗАКАЗАННАЯ ВЕЛИЧИНА, ГРАММ/М <sup>2</sup>                                                                                          | БЕЗ УКАЗАНИЯ МАКС. ИЛИ МИН. ВЕЛИЧИНЫ МАССЫ ГРАММ/М <sup>2</sup> В ЗАКАЗЕ* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| от 150 до 249 включительно                                                                                                         | ± 8%                                                                      |
| 250 и более                                                                                                                        | ± 10%                                                                     |
| *Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м <sup>2</sup> , указанные допуски удваиваются. |                                                                           |

## Статья 15. Допускаемые отклонения по толщине

В случаях, когда толщина бумаги или картона имеет значение для Покупателя, Продавец и Покупатель согласовывают замену допускаемых отклонений по массе грамм/м<sup>2</sup> на допускаемые отклонения по толщине с учетом технических характеристик и условий Производителя данного материала.

## Статья 16. Допускаемые отклонения на размеры

### 16.1 Для рулонов

#### 16.1.1 По ширине:

16.1.1.1 Для рулонов с контрактной шириной менее 1,68 м отклонение по ширине не должно превышать ± 0,5%, но не более ± 3 мм;

16.1.1.2 Для чистоцеллюлозного графического картона в рулонах с контрактной шириной менее 1,68 м отклонение по ширине не должно превышать ± 3 мм.

#### 16.1.2 Диаметр:

Для случаев, когда диаметр рулонов указан в контракте Производителя и это требование принято Продавцом, устанавливаются следующие допускаемые отклонения:

#### 16.1.2.1 Для бумаги:

- если не обусловлен максимальный или минимальный диаметр: от минус 4 до + 2 см;
- если обусловлен минимальный диаметр: + 4 см;
- если обусловлен максимальный диаметр: минус 8 см.

#### 16.1.2.2 Для картона:

- если не обусловлен максимальный или минимальный диаметр: ± 6 см;
- если обусловлен минимальный диаметр: + 12 см;
- если обусловлен максимальный диаметр: минус 12 см.

**16.2 Для листов<sup>14</sup>****16.2.1 По ширине и длине\*:**

16.2.1.1 Бумага и картон с обычными стандартными свойствами Производителя:  $\pm 2$  мм;

16.2.1.2 Чистоцеллюлозный графический картон:  $\pm 3$  мм;

16.2.1.3 Упаковочный картон, переплетный картон, прочие многослойные и/или склеенные сорта картона:  $\pm 6$  мм.

\*Если между Покупателем и Продавцом согласован наименьший или наибольший размер (формат) листа с отражением такого требования в заказе, величины допусков, указанные в п. 16.2.1, удваиваются со знаком плюс или минус<sup>15</sup>.

**16.2.2 По косине:**

16.2.2.1 Бумага и картон с обычными стандартными свойствами Производителя:

косина не должна превышать 0,15% длины одной из сторон при перпендикулярном измерении;

16.2.2.2 Чистоцеллюлозный графический картон:

косина не должна превышать 0,4% длины одной из сторон при перпендикулярном измерении и рассчитывается по фактическим размерам сторон;

16.2.2.3 Упаковочный картон, переплетный картон, прочие многослойные и/или склеенные сорта картона:

косина может составлять до 2% длины одной из сторон при перпендикулярном измерении, но не должна превышать 2 мм и рассчитывается по фактическим размерам сторон.

**Статья 17. Прочие показатели**

17.1 Прочие технические показатели и допускаемые отклонения, предоставленные Производителем и не упомянутые в настоящих Правилах, документально регламентируются технической документацией Производителя.

17.2 Допускаемые отклонения на нормы показателей качества материалов отечественного производства регламентируются российскими

<sup>14</sup> Допуски, указанные в п. 16.2, применимы только к листам с шириной, равной или превышающей 40 см.

<sup>15</sup> Например,  $\pm 2$  мм становится  $+ 4$  мм при указании наименьшего размера или, наоборот,  $- 4$  мм при указании наибольшего размера.

национальными стандартами, отраслевыми нормативными документами или технической документацией Производителя. Установленные настоящими Правилами допускаемые отклонения действительны только для продукции зарубежных Производителей.

17.3 Для тех параметров, в отношении которых не были указаны допускаемые отклонения и которые Производитель не указывает в технической документации, применяется правило, что отклонения не могут вести к спорам, при условии, если поставленный товар подходит для тех целей, для которых он был предназначен.

**Статья 18. Методы контроля и измерений****18.1 Отбор образцов для испытаний**

По ГОСТ 8047-2001 «Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества».

**18.2 Кондиционирование образцов**

По ГОСТ 13523-78 «Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов».

**18.3 Определение массы бумаги (картона) площадью 1 м<sup>2</sup>**

По ГОСТ 13199-88 «Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения массы продукции площадью 1 м<sup>2</sup>».

**18.4 Определение толщины**

По ГОСТ 27015-86 «Бумага и картон. Методы определения толщины, плотности и удельного объема».

**18.5 Определение размеров и косины**

По ГОСТ 21102-97 «Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа».

**18.6 Определение машинного направления бумаги (картона)**

По ГОСТ 7585.1-94 «Бумага и картон. Определение машинного направления и сеточной стороны. Часть 1. Методы определения машинного направления».

**18.7 Определение сеточной стороны бумаги (картона)**

По ГОСТ 7585.2-94 «Бумага и картон. Определение машинного направления и сеточной стороны. Часть 2. Методы определения сеточной стороны».

**18.8 Определение внутрирулонных дефектов**

По ГОСТ 13525.5-68 «Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов».

